

2 K – Klebstoffe

2C-Extreme L

Der 2-Komponenten Hochleistungskleber 2C-Extreme L die Variante 2C –Extreme mit längerer Verarbeitungszeit. Er ist ebenfalls dort einsetzbar, wo konventionelle Kleber die geforderten Festigkeiten nicht erreichen.

2C-Extreme L verbindet dauerhaft Metall, Holz, Keramik und harte Kunststoffe. Die Verklebung von verschiedenen Materialien ist mit 2C-Extreme blitzschnell und funktionsicher ausgeführt. Nach vollständiger Aushärtung kann die Klebestelle bearbeitet und lackiert werden.

- Extrem hohe Schlag-, Schäl- und Zugfestigkeiten
- Beständig gegen Benzin und Kerosin
- Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Schnell zu fixieren
- Benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung
- Temperaturbeständigkeit bis 120°C

Physikalische Eigenschaften

Kleber Part A

Chemische Basis Methyl-Methacrylat
 Farbe milchig
 Dichte 0,97
 Viskosität @20°C [mPas] 130.000 bis 150.000
 Flammpunkt >11°C
 Lagerstabilität 20°C 6-8 Monate

Aktivator Part B

Chemische Basis Methyl-Methacrylat
 Farbe milchig
 Dichte ca. 0,95
 Viskosität @20°C [mPas] 155.000 bis 200.000
 Flammpunkt >11°C
 Lagerstabilität 20°C 6-8 Monate

Gemischt A&B

Farbe milchig
 Dichte ca. 0,97
 Mix Ratio nach Volumen 1:1
 Topfzeit 10 - 12 Minuten *
 Fixierzeit 18 - 20 Minuten
 Verarbeitungstemperatur +10°C bis +30°C

Typische Eigenschaften (ausgehärtet)

Funktionsfest Ca. 30 Minute*
 Temperaturbeständigkeit -55°C bis 120°C
 Bruchdehnung 3,0%
 Spaltfüllvermögen bis zu 10 mm
 Shore Härte D 73
 Schrumpfung (7Tage) 5%

* Härtezeit ist abhängig von der Schichtdicke und Umgebungstemperatur..



Typische Zugscherfestigkeiten (12 Stunden Härtung bei 20°C)

Stahl / Stahl	bis zu	30 N/mm ²
Alu / Alu	bis zu	27 N/mm ²
Polycarbonate	bis zu	13 N/mm ²
ABS / ABS	bis zu	8 N/mm ²

Produkt	Artikel-Nr.	Inhalt	Verpackung
2C-Extreme L	9752500	25 ml	Doppelspritze
	9755000	50 ml	Kartusche
	9754000	400 ml	Kartusche

Anwendungsbeispiele:

Karosserie- und Außenbereich: Stoßfänger, Spoiler, Kühler, Außenspiegel, Karosserie bleche, Windschutzscheiben und Türfenster. GFK-Teile, Türbleche, Heck- und Frontbeleuchtung, Verstärkung und Einbau von Bodenblechen, Dachelemente und Grillteile, vordere und hintere Verschlusskappen, Aufnahmen für Werbung und Anschläge, Kunststoffradkappen und Stoßstangenwinkel uvm.

Achtung! Bedingt durch die hohe Reaktivität des Produktes und der damit verbundenen Exothermie sollten keine größeren Mengen angemischt werden. Die dabei entstehende Wärme kann zum Verdampfen des Produktes und Geruchsbelästigung führen. Überschüssiges Material nicht in Kunststoffbehälter entsorgen, denn diese könnten schmelzen.

Lagerung und Lagerstabilität

Die Lagerstabilität von 2C-Extreme L beträgt bei < 20°C 6-8 Monate vom Zeitpunkt der Herstellung. Das Ablaufdatum ist dem Etikett zu entnehmen. Temperaturen oberhalb von 25°C verringern die Lagerstabilität. Niedrigere Temperaturen (5 – 12°C) erhöhen die Lagerfähigkeit.

Bei Überschreitung der Lagertemperatur von über +40°C und hoher Luftfeuchtigkeit verringert sich die Lagerstabilität auf 4 Monate. Das Produkt sollte vor Frost geschützt werden (nicht tief kühlen).

Reinigung

Reinigung ist am leichtesten, wenn das Produkt noch flüssig ist. Ausgehärtetes Material mechanisch entfernen (abkratzen) und mit einem Lösungsmittel wie z.B. Aceton wegwischen. Verschüttetes Produkt mit einem Absorptionsmittel aufnehmen und wie entzündliches Material entsorgen.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur (ca. +20°C) erfolgen. Höhere Temperaturen z. B. +40°C verkürzen die Positionier- und Aushärtezeiten um ca. 30%; niedrige Temperaturen um +10°C erhöhen die jeweiligen Zeiten um ca. 50%, bis ab +5°C fast keine Reaktion mehr erfolgt.

Vorsichtsmaßnahmen

Vollständige Informationen zur Sicherheit und sachgemäßer Handhabung können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Verarbeitungshinweis

ohne Mischdüse Die Klebeflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Ausgezeichnete Ergebnisse werden durch ein mechanisches Aufrauen der Klebefläche erreicht. Verschluss abdrehen und 2C-Flüssigmetall in gewünschter Menge ausdrücken. Das Mischverhältnis wird automatisch geregelt. **Material mischen bis gleichmäßige Farbe erreicht ist. Danach auf die zu klebenden Teile auftragen. Nach Gebrauch Kartusche mit dem Verschluss wieder verschließen.** Die Abbindezeit verkürzt sich bei hohen Temperaturen. Angebrochene Kartusche kühl und trocken lagern.

mit Mischdüse Die Klebeflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Ausgezeichnete Ergebnisse werden durch ein mechanisches Aufrauen der Klebefläche erreicht. Mischdüse aufdrehen, eine kleine Menge herausdrücken bis das Gemisch frei fließt (nicht verwenden, da am Anfang das Mischungsverhältnis u.U. nicht ganz genau ist). Dann Klebstoff auf die zu klebenden Teile herausdrücken (ein Anmischen entfällt Achtung, der Klebstoff wird in der Mischdüse fest. Somit sollten weitere Verklebungen innerhalb von ca. 5 Minuten erfolgen. Nach Gebrauch, Mischdüse abdrehen und Verschluss wieder aufsetzen. Die Abbindezeit verkürzt sich bei hohen Temperaturen. Angebrochene Kartusche kühl und trocken lagern.

Sicherheitshinweise:



Enthält: Propylidyntrimethanol, ethoxiiert, Ester mit Acrylsäure. Methacrylsäure, Methylmethacrylat, Cumolhydroperoxid. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Beachten sie bitte die Sicherheitshinweise auf der Verpackung. Gerne erhalten sie auch ausführliche Sicherheitsdatenblätter im Downloadbereich unter www.2construct.de

Wichtiger Hinweis: Die hier veröffentlichten Daten dienen der Information. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender ist selbst darüber verantwortlich, die Eignung von hier beschriebenen Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt die 2Construct GmbH & Co.KG im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Fa. 2Construct GmbH & Co.KG entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen.